



SEM-LIGHT

ПОЛІМЕРНА ШПАКЛІВКА ДЛЯ ЗАКЛАДЕННЯ ТРІЩИН

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

SEM-LIGHT - надлегка, готова до застосування паста для ремонту та оздоблення зовні та всередині приміщень. Має вигляд білого снігу.

Після висихання схожа на пінопласт. Будучи безсадковою матеріалом, ця шпаклівка дозволяє працювати з високою якістю та з незрівнянною легкістю.

Ефективна для закладення тріщин, вибоїв, відколів та інших дефектів основи. Не тріскається, не сколюється, не вимагає шліфування. В разі необхідності використовується як вирівнююча суміш.

Висохнувши, SEM-LIGHT стає гнучким та еластичним. В системі з FIBRELASTIC може застосовуватися для гладкого оздоблення дихаючих тріщин, спряжень, стиків та швів.

СКЛАД

Полімерні смоли у вигляді емульсії, надлегкий наповнювач та інші модифікуючі добавки.

ОСНОВА

Стіни та стелі всередині та зовні приміщень: ГКЛ, гіпсові блоки, цегляна кладка, бетон, пінобетон, дерево, цементна та гіпсова штукатурка, будь-які шпаклівки, основи, пофарбовані будь-якою фарбою, поверхні, оброблені декоративними сумішами та ін.

НА ШПАКЛІВКУ МОЖНА НАНОСИТИ

Фарби, шпалери.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Щільність: 0,4.
- рН: 7.
- Дуже швидко сохне.
- Фарбування можливе через 2 години після накладання!
- Чудова якість поверхні: чистий білий колір, відсутність усадки, немає необхідності в шліфовці.

РОЗФАСОВКА

Пластикові ємності по 0,5 та 1 л; пластикові відра по 5 та 10 л.

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА НАСТУПНЕ

Температура повітря під час нанесення та сушіння повинна бути вище + 5° С. Не наносити на вологу та промерзлу основу. Не застосовувати під відкритим сонцем та під дощем. На фасадах експлуатація разом з фарбувальним або декоративним покриттям.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня повинна бути чистою, несучою, без пилу та масляних плям, можливих після розпалубки. При зовнішніх роботах в спекотний сезон або в разі сильно абсорбуючої основи можливе застосування відповідної ґрунтовки. Щілини та тріщини бажано розчистити та поґрунтувати. Рекомендований ґрунт: PRIM-SM.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

При закладанні тріщин матеріал рекомендується наносити спеціальним вузьким шпателем для мастик. Перед застосуванням ретельно перемішати.

ВИТРАТА

Залежить від конкретних умов. Близько 0,4 кг/м² при товщині 1 мм.

ЧАС ВИСИХАННЯ

Залежить від виду основи, товщини шару, що наноситься та умов навколишнього середовища. Шар 1 мм висихає приблизно за 20 хв.

Матеріал майбутнього: в два рази легше полегшених шпаклівок SEMIN.

Відразу гладка, швидко сохне, безсадкова - ідеальний засіб для закладення тріщин, вибоїв, стиків, подряпин, щілин та ін. Відкрив, наніс - та можна фарбувати.

ПЕРЕВАГИ

- Дуже легка.
- Швидко сохне.
- Досить разового накладання.
- Еластична.
- Не вимагає шліфування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Якщо паста трохи підсохла, допускається додавання невеликої кількості води.

